



FICHE PRODUIT

Dispersion Sikadur®

Peinture époxydique en phase aqueuse

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

La Dispersion Sikadur® est une peinture époxydique en phase aqueuse, fournie sous forme de kit prédosé comprenant :

- Composant A (Durcisseur).
- Composant B (résine).

Après mélange, on obtient une résine de couleur grise. Autres teintes disponibles sur demande.

DOMAINES D'APPLICATION

Dispersion Sikadur® ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

Il forme un film mince coloré, à aspect mat, facile à entretenir. Il est utilisé sur béton et chapes ciment pour la protection des sols et convient particulièrement aux applications de protection anti-poussière et décorative dans des espaces tels que les vestiaires, salles d'archives, parkings, garages, ainsi que dans les zones logistiques, entrepôts, zones de maintenance, de stockage et zones piétonnes.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion après polymérisation complète
- Bonne résistance mécanique
- Application facile
- Entretien aisé

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Résine époxydique
Conditionnement	Kit de 4,4 kg comprenant: ▪ 1 seau A : durcisseur (3,692 kg). ▪ 1 Boite B : résine (0,708 kg).
Aspect / Couleur	Liquide gris (A + B) – autres couleurs sur demande
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact.
Conditions de Stockage	À l'abri de l'humidité, du gel et de la chaleur
Densité	1,17 environ
Extrait Sec	51 % environ

INFORMATIONS TECHNIQUES

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du Mélange	5,2 / 1 (en poids).
Consommation	Deux à trois couches sont nécessaires selon l'usage prévu. 300 à 350 g/m ² pour deux couches (variable selon la porosité du support)
Humidité relative de l'air	< 75 % Une ventilation suffisante est requise jusqu'à séchage complet.
Température du support	Température minimale du support : 8 °C
Durée pratique d'utilisation	▪ 15°C : 2h. ▪ 20°C : 1h30. ▪ 30°C : 45 min.
Délai d'attente / Recouvrement	Délai d'attente entre les couches : ▪ 8 à 12 h à 20 °C ▪ 12 à 15 h à 15 °C

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

La fin de la durée pratique d'utilisation (D.P.U) ne se manifeste pas visuellement ; elle doit être strictement respectée en fonction du temps indiqué.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

EQUIPMENT

- Agitateur électrique à faible vitesse de rotation (~300 tours/min)
- Brosse, pinceau ou rouleau.

QUALITE / PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sain, homogène et présenter une bonne cohésion. Il doit être exempt de poussière, d'huile, de graisse, de laitance ou de tout contaminant pouvant nuire à l'adhérence.

Méthodes de préparation recommandées :

- Nettoyage à haute pression (>50 bars)
- Sablage
- Meulage
- Décapage à la brosse métallique
- Selon les cas, sécher ou dépoussiérer.

MÉLANGE

- Pré-mélanger brièvement chaque composant séparément.
- Verser entièrement le composant B dans le composant A.
- Mélanger pendant environ 3 minutes jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

APPLICATION

Pendant l'application, le local doit être ventilé convenablement pour permettre l'évaporation de l'eau contenue dans le produit. Cette ventilation doit être maintenue pendant toute la durée du séchage.

Appliquer en 2 couches (ou plus selon l'usage) à la brosse ou au rouleau.

Appliquer la 2^e couche uniquement après séchage complet de la première.

Pour les zones fortement sollicitées, une couche d'entretien régulière peut être nécessaire.

Avant réapplication : nettoyer la surface au détergent, rincer abondamment à l'eau, puis sécher.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après usage à l'eau tiède.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite

ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182

Bouskoura

Casablanca · Maroc

Tel: +212 (0) 522 33 41 54

Fax: +212 (0) 522 59 07 99

www.mar.sika.com



Fiche produit

Dispersion Sikadur®

Août 2025, Version 01.02

020811010020000019

DispersionSikadur-fr-MA-(08-2025)-1-2.pdf