

DANOPOL PASILLO
TECNICO

Chemin de circulation antidérapant
en PVC



Feuille de PVC souple de 1,5 mm d'épaisseur, renforcée par des fibres de polyester synthétiques et une surface Antidérapante, conçue pour être soudée à la membrane d'étanchéité de partie courante, créant des chemins techniques en toiture.

Présentation

- Longueur (cm): 2000
- Norme de mesure de longueur: EN 1848-2
- Largeur (cm): 83
- Norme de mesure de largeur: UNE EN ISO 426
- Epaisseur (mm): 1.5
- Epaisseur (mm) ~ Norme: UNE 53.213-2
- Surface (m²): 16.6
- Couleur: Gris anthracite
- Code du produit: 710269

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Allongement à la rupture longitudinal (%)	>15	EN 12311-2 (Mét. A)
Allongement à la rupture transversal (%)	>15	EN 12311-2 (Mét. A)
Résistance à la traction longitudinale et transversale (N/5cm)	> 1000	EN 12311-2 (Mét. A)
Résistance à la déchirure au clou longitudinal (N)	>180	EN 12310-2
Résistance à la déchirure au clou sens transversal (N)	>180	EN 12310-2
Résistance au cisaillement du joint (N/50mm)	> 500	EN 12317-2

Concept	Valeur	Norme
Résistance au pelage du joint (N/50mm)	> 200	EN 12316-2
Adhérence entre couches (N/50 mm)	> 100	UNE EN ISO 527-1

Données techniques supplémentaires

Concept	Valeur	Norme
Planéité (mm)	5	UNE EN 13956
Rectitude (mm)	20	UNE EN 13956

Domaines d'application

- Utilisé comme chemin d'accès technique au toit, pour des travaux de réhabilitation ou d'inspection installations dans les systèmes de toiture en tôle apparente.

Avantages et bénéfices

- Compatible avec toutes les feuilles synthétiques de la gamme DANOPOL®.
- Il possède une finition antidérapante.
- Il permet un accès technique au toit.
- Il assure une soudure et une finition d'une grande fiabilité.
- Protège l'étanchéité.

Mode d'emploi

- Placez le chemin technique sur la toiture et laissez-le se détendre pour s'aplanir, en maintenant une distance de 15 cm entre les rouleaux.
- Les rouleaux doivent être disposés de manière à permettre un drainage adéquat en raison des pentes de la toiture.
- Chaque pièce sera soudée (longitudinalement et transversalement) à la toiture à l'aide d'air chaud par des moyens manuels et/ou mécaniques, en réalisant une soudure d'au moins 4 cm de largeur.

Indications et recommandations importantes

- Dans les projets de réhabilitation impliquant d'anciennes étanchéités, il peut être nécessaire de retirer les matériaux existants.
- La soudabilité et la qualité des soudures dépendent des conditions atmosphériques (température, l'humidité), les conditions de soudage (température, vitesse, pression, pré-nettoyage) et par l'état de surface de la membrane (propreté, humidité). Par conséquent, la machine doit être correctement réglée.
- Une inspection rigoureuse des soudures doit être effectuée une fois la surface refroidie à l'aide de la pointe sèche. Si une irrégularité est détectée dans une soudure, elle doit être reprise en utilisant la même procédure décrite ci-dessus.
- Des mesures de sécurité appropriées doivent être prises car les travaux de soudage produisent des fumées qui peuvent être irritantes.

Manipulation, stockage et conservation

- Le produit doit être conservé dans un endroit sec et protégé de la pluie, du soleil, de la chaleur et des basses températures.
- Le produit sera utilisé par ordre d'arrivée.
- Ce produit n'est ni toxique ni inflammable.
- Facile à découper pour adapter les dimensions à l'ouvrage à réaliser.
- Les travaux d'étanchéité ne doivent pas être effectués lorsque les conditions météorologiques peuvent être défavorables, notamment en cas de neige, de présence de neige ou de glace sur le toit, de pluie ou si le toit est mouillé (humidité de surface > 8 %). Les travaux de soudage ne doivent pas se faire par vent fort.
- Aucun travail de soudage à l'air chaud ne doit être effectué lorsque la température ambiante est inférieure à -5 °C.
- Il sera stocké dans son emballage d'origine, en position horizontale, tous les rouleaux parallèles (jamais croisés), sur une surface plane et lisse.
- Dans tous les cas, il convient de tenir compte des réglementations en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que des normes de bonnes pratiques de construction.
- Pour toute précision supplémentaire, veuillez consulter notre service technique.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**