



FICHE TECHNIQUE

(réf : FT2510117)

- **Fiche établie le :** 03/04/2019
- **Lieu de fabrication :** Usine AFRIQUE ETANCHEITE
- **Référence technique :** NM 10.8.913 / EN 13707 / NM 10.8.903



AFRIFLEX 25 PY 180 F/F					
Présentation		Utilisation		Conditions du Stockage	Mise en œuvre
AFRIFLEX 25 PY 180 F/F est une membrane, constituée d'une armature en polyester et d'une riche mixture de bitume modifié par polymère APP. Les finitions sous face et surface sont faites d'un film polyéthylène thermo-fusible.		Dernière couche du système d'étanchéité bicouche ou multicouche sous protection rapportée.		Les rouleaux doivent être stockés verticalement sur une palette et protégés de la lumière directe du soleil et de la pluie.	Membrane AFRIFLEX 25 PY 180 F/F doit être soudée au chalumeau à gaz propane.
Composition indicative					
Désignation		Type		Caractéristiques	
Armature		Polyester		Masse surfacique : 180 g/m2	
Finition sous face		Film polyéthylène thermo-fusible		-	
Finition surface		Film polyéthylène thermo fusible		-	
Liant		APP		Ramollissement TBA : $\geq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$	
				Pénétration à + 25 $^{\circ}\text{C}$: $\geq 20\text{ dmm}$	
				Pénétration à + 60 $^{\circ}\text{C}$: $\geq 50\text{ dmm}$	
CARACTERISTIQUES					
Critère		Méthode d'essai	Unité	Résultats	Tolérance
Défauts d'aspect		NM 10.8.906 / EN 1850-1	-	Sans	-
Longueur		NM EN 1848-1 / EN 1848-1	mm	10000	$\pm 1\%$
Largeur		NM EN 1848-1 / EN 1848-1	mm	1000	$\pm 1\%$
Rectitude		NM EN 1848-1 / EN 1848-1	mm	20	$\leq$
Masse surfacique		NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m ²	3,4	$\pm 10\%$
Épaisseur		NM 10.8.905 / EN 1849-1	-	2,5	$\pm 5\%$
Étanchéité à l'eau		NM EN 1928 / EN 1928	%	Étanche	Sous pression de 10 kPa
Étanchéité après étirement à basse température		NM EN 13897/EN 13897	-	PND	-
Réaction au feu		NM EN 13501-1/ EN 13501-1	N/50mm	F	-
Résistance au pelage des joints		NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	PND	$\geq$
Résistance au cisaillement des joints		NM EN 12317-1 /EN 12317-1	N/50mm	PND	$\geq$
Propriétés en traction : Force maximale	Longitudinal	NM 10.8.929 / EN 12311-1	N/50mm	700	$\pm 20\%$
	600				
Propriétés en traction :	Longitudinal		%	35	$\geq$
Allongement	Transversal			40	
Résistance au choc	Méthode A	NM EN 12691 / EN 12691	mm	1000	$\geq$
Résistance au poinçonnement statique	Méthode A	NM EN 12730 / EN 12730	Kg	10	$\geq$
	Méthode B			25	
Résistance à la déchirure (au clou)	Longitudinal	NM 10.8.928 / EN 12310-1	N	150	$\geq$
	Transversal			150	
Stabilité dimensionnelle		NM EN 1107-1/ EN 1107-1	%	0,5	-
Souplesse à basse température	État neuf	NM EN 1109 / EN 1109	$^{\circ}\text{C}$	-5	$\leq$
	Après vieillissement selon NM EN 1296 / EN 1296			0	
Résistance au fluage à température élevée	État neuf	NM EN 1110 / EN 1110	$^{\circ}\text{C}$	120	$\geq$
	Après vieillissement selon NM EN 1296 / EN 1296			110	
Adhérence des granulats		NM EN 12039 / EN 12039	%	PND	<
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau		NM EN 1931/ EN 1931	-	PND	$\geq$
*PND : Performance non déterminée (non spécifiée pour l'utilisation)					
*En raison de l'évolution des connaissances et des techniques, AFRIQUE ETANCHEITE se réserve le droit de modifier la composition et les conditions d'utilisation de ces produits dans le cadre du respect des spécifications de la norme.					

