



FICHE PRODUIT

PAREXLANKO® MONODECOR GT-M

ENDUIT MONOCOUCHE OC

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- Enduit monocouche OC d'imperméabilisation et de décoration des parois verticales extérieures et intérieures en maçonneries ou béton.
- Finitions : gratté, rustique, rustique écrasé, taloché.
- Teinté dans la masse.

DOMAINES D'APPLICATION

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Maçonneries conformes au DTU 20.1 des blocs béton et briques.
- Murs de béton banché(conforme DTU 23.1).
- Sous enduit PARMUREX gris-M

SUPPORTS EXCLUS

- Supports anciens peu résistants.
- Maçonneries de blocs de béton cellulaire (Rt1)
- Constructions hourdées ou enduites au plâtre.
- Supports exposés inclinés de plus de 10° par rapport à la verticale.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Enduit hydraulique à base de : ▪ Ciment. ▪ Sables. ▪ Pigments minéraux. ▪ Adjuvants spécifiques.
Conditionnement	▪ Sacs de 25 kg : 2 plis papier et 1 pli polyéthylène.
Durée de Conservation	12 mois à partir de la date de fabrication
Conditions de Stockage	En emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	1,6 kg/m ² par mm d'épaisseur. ▪ Epaisseur de référence pour le calcul des consommations (réf. CSTB) : - Gratté : 16 mm - Rustique/Rustique écrasé : 14 mm
--------------	--

- Taloché : 12 mm

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

EQUIPMENT

Machine à projeter :

- Pression pompe : 8 - 10 bars (eau).
- Respecter le volume de remplissage de la machine.

Bétonnière - Compresseur :

- Compresseur de capacité mini 60m³/h.
- Application au pot de projection : pression air de 4 à 6 bars.

QUALITE / PREPARATION DU SUPPORT

- Sains, propres, dépoussiérés.
- Éliminer toutes traces de plâtre, de peinture...
- La planimétrie et l'aplomb des supports seront conformes aux exigences des DTU 20.1, 23.1.

MÉLANGE

- Dosage en eau : 4 à 5 litres par sac de 25 kg
- Temps de mélange machine : 5 mn.
- Temps de mélange bétonnière : 5mn.

APPLICATION

- Produit destiné aux professionnels.
- L'emploi et la mise en oeuvre du PAREXLANKO® MONODECOR GT-M relèvent des dispositions du DTU 26.1 et de la présente fiche technique.
- Avant application, humidifier le support.

- Températures d'application : entre +5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
- Au-delà de 30°C, prendre des dispositions particulières (protection, humidification...).
- Consulter la fiche de données de sécurité.
- La finition taloché peut présenter des variations d'aspect (état de surface et nuancage de teintes) et entraîner un faïençage de surface de l'enduit sans conséquence sur sa durabilité. Les teintes soutenues sont plus sensibles à ces phénomènes.
- Le PAREXLANKO® MONODECOR GT-M appliqué sur béton ou maçonnerie enduite ne peut pas recevoir un revêtement céramique.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 - 27182
Bouskoura
Casablanca - Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit

PAREXLANKO® MONODECOR GT-M
Février 2022, Version 01.01
02181020000000039

PAREXLANKOMONODECORGT-M-fr-MA-(02-2022)-1-1.pdf