



FICHE TECHNIQUE

(réf : FT2510117)

- **Fiche établie le** : 03/04/2019
- **Lieu de fabrication** : Usine AFRIQUE ETANCHEITE
- **Référence technique** : NM 10.8.913 / EN 13707



AFRIFLEX 25 PY 180 F/F ANTI-ROOT

Présentation	Utilisation	Conditions du Stockage	Mise en œuvre
AFRIFLEX 25 PY 180 F/F ANTI-ROOT est une membrane, constituée d'une armature en polyester et d'une riche mixture de bitume modifié par polymère APP traité anti-racines. Les finitions sous face et surface est faite à la base d'un film polyéthylène thermo-fusible.	Dernière couche en système d'étanchéité bicouche pour toitures terrasses jardins.	Les rouleaux doivent être stockés verticalement sur une palette et protégés de la lumière directe du soleil et de la pluie.	La membrane AFRIFLEX 25 PY 180 F/F ANTI-ROOT doit être soudée au chalumeau à gaz du propane

Composition indicative

Désignation	Type	Caractéristiques
Armature	Polyester	Masse surfacique : 180 g/m ²
Finition sous face	Film polyéthylène thermo-fusible	-
Finition surface	Film polyéthylène thermo-fusible	-
Liant	APP	Ramollissement TBA : ≥ 140 °C Pénétration à + 25 °C : ≥ 20 dmm Pénétration à + 60 °C : ≥ 50 dmm

CARACTERISTIQUES

Critère	Méthode d'essai	Unité	Résultats	Tolérance
Défauts d'aspect	NM 10.8.906 / EN 1850-1	-	Sans	-
Longueur	NM EN 1848-1 / EN 1848-1	mm	10000	± 1%
Largeur	NM EN 1848-1 / EN 1848-1	mm	1000	± 1%
Rectitude	NM EN 1848-1 / EN 1848-1	mm	20	≤
Masse surfacique	NM 10.8.905 / EN 1849-1	Kg/m ²	3,4	±10%
Épaisseur	NM 10.8.905 / EN 1849-1	-	2,5	± 5%
Étanchéité à l'eau	NM EN 1928 / EN 1928	%	Étanche	Sous pression de 10 kPa
Étanchéité après étirement à basse température	NM EN 13897/EN 13897	-	PND	-
Réaction au feu	NM EN 13501-1/ EN 13501-1	N/50mm	F	-
Résistance au pelage des joints	NM 10.8.930 / EN 12316-1	N/50mm	PND	≥
Résistance au cisaillement des joints	NM EN 12317-1 /EN 12317-1	N/50mm	PND	≥
Propriétés en traction : Force maximale	Longitudinal Transversal	N/50mm	700 600	± 20%
Propriétés en traction : Allongement	Longitudinal Transversal		35 40	
Résistance au choc	Méthode A	NM EN 12691 / EN 12691	mm	1000
Résistance au poinçonnement statique	Méthode A Méthode B	NM EN 12730 / EN 12730	Kg	10 25
Résistance à la déchirure (au clou)	Longitudinal Transversal		N	170 170
Stabilité dimensionnelle	NM EN 1107-1/ EN 1107-1	%	0,5	-
Souplesse à basse température	État neuf Après vieillissement selon NM EN 1296 / EN 1296	°C	-5 0	≤
Résistance au fluage à température élevée	État neuf Après vieillissement selon NM EN 1296 / EN 1296		120 110	
Adhérence des granulats	NM EN 12039 / EN 12039	%	PND	<
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	NM EN 1931/ EN 1931	-	PND	≥
Résistance à la pénétration des racines	NM 10.8.940/NF EN 13948	-	Conforme	-

*PND : Performance non déterminée (non spécifiée pour l'utilisation)

*En raison de l'évolution des connaissances et des techniques, AFRIQUE ETANCHEITE se réserve le droit de modifier la composition et les conditions d'utilisation de ces produits dans le cadre du respect des spécifications de la norme.