



FICHE PRODUIT

Sikafloor®-381

Revêtement de sol autolissant époxydique à hautes résistances chimique et mécanique

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Sikafloor®-381 est une résine époxydique colorée à 2 composants présentant une excellente résistance chimique et mécanique.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor®-381 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

Le Sikafloor®-381 présente une excellente résistance chimique et mécanique, il est particulièrement recommandé pour la protection des sols industriels et les surfaces au contact avec des produits chimiques agressifs notamment dans les domaines suivants :

- installations industrielles : agro-alimentaire, textile, électronique, chimie, automobile, mécanique, etc,
- bâtiments commerciaux, magasins de stockage, stations-service, garages, ateliers, imprimeries, etc,

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Excellente résistance chimique
- Excellent résistance mécanique
- Etanche aux liquides
- Bonne résistance à l'abrasion
- Aspect antidérapant possible

AGRÉMENTS / NORMES

- Classement performanciel CSTB :

I	P	r	u	a	a	b	b	S	S	S	S	S
2	3	2	4	1	2	1	2	1	2	3	4	5
				3	3	3	3	3	3	3	3	3

- Qualité de l'air intérieur
Emissions dans l'air intérieur – Arrêté 19 avril 2011 :
Classification A+ (très faibles émissions)
- Réaction au feu
Classement au feu Européen selon la norme EN 13501-1 : Bfl-S1
- Action des micro-organismes
Norme IS 846 : Résultat bon
- Salles Propres
Classification ISO Classe 1 (Particules) selon la norme EN ISO 14644-1
Classification ISO Classe -9,6 (COV) selon la norme EN ISO 14644-8
Adapté à la classification G.M.P. A

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Résine époxydique
Conditionnement	Composant A : 21,25 Kg Composant B : 3,75 Kg Mélange : 25 Kg
Aspect / Couleur	Composant A : Liquide coloré Composant B : Liquide transparent Ral 7032 Ainsi que dans de nombreuses couleurs du nuancier RAL : nous consulter.
Durée de Conservation	24 mois dans l’emballage d’origine intact.
Conditions de Stockage	Stocker à l’abri de l’humidité entre + 5°C et + 30°C.
Densité	Composant A ~ 1,77 kg/l Composant B ~ 1,04 kg/l Mélange A+B ~ 1,6 kg/l
Extrait sec en poids	~100 %
Extrait sec en volume	~100 %

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore D	~ 82 (7 jours / + 23°C)	
Résistance à l'abrasion	~ 40 mg (CS 10/1000/1000) (8 jours / +23°C) Abrasion Taber	
Résistance à la compression	~ 80 N/mm² (14 jours / +23°C)	(EN 196-1)
Résistance à la Flexion	~ 55 N/mm² (14 jours / +23°C)	(EN 196-1)
Adhérence par Traction directe	> 1,5 N/mm² (rupture dans le béton)	(ISO 4624)
Résistance Thermique	Exposition*	Ambiance sèche
	Permanente	+50 °C
	Inférieur à 7 jours	+80 °C
	Inférieur à 12 heures	+100 °C
En ambiance humide* tenue à 80°C en courte durée (ex. opération de nettoyage)		
*Sans agression mécanique ou chimique.		

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Systèmes	Autolissant : 1 x Sikafloor®-156 1 x Sikafloor®-381 + Sable de Quartz 0,1 – 0,3 mm Revêtement vertical : 1 x Sikafloor®-156 2 x Sikafloor®-381 mélangé avec Sika EXTENDER T Antidérapant : 1 x Sikafloor®-156 1 x Sikafloor®-381 Saupoudrage à refus de Sable de quartz ou Carbure de silicium 1 x Sikafloor®-381 + 5 % de diluant C
----------	---

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Revêtement	Produit	Consommation	
	Primaire	Sikafloor®-156	~ 0.30 – 0.50 kg/m²	
	Coulis-Mortier	Si nécessaire	Se référer à la notice technique du Sikafloor®-156/160/161	
	Autolissant (1,5-2,8 mm)	Sikafloor®-381+ sable de quartz (0.1- 0.3 mm)	~ 1.8 kg/m²/mm (résine + charge) 10 – 15 °C : Sans charge 15 – 20 °C : 1:0,1 (1,65 + 0,15 kg/m²) 20 – 30 °C: 1:0,2 (1,5 + 0,3 kg/m²)	
	Antidérapant (~ 2,5 mm)	Sikafloor®-381+ saupoudrage à refus sable de quartz (0,4-0,7 mm) ou carbure de silicium (0,5-1 mm)	~ 1.6 kg/m² sans charge Quartz ou carbure de silicium ~ 5-6 Kg/m²	
	Fermeture	Sikafloor®-381 + 5 % de DILUANT C	~ 0.75 – 0.85 kg/m²	
Ce sont des valeurs théoriques qui ne prennent pas en compte un certain nombre d'éléments pouvant les augmenter comme la porosité, la rugosité, les pertes, etc.				
Température de l'air ambiant	+10 °C min. / +30 °C max.			
Humidité relative de l'air	L'humidité relative doit être inférieure à 80%.			
Point de rosée	Attention à la condensation Le support doit être à une température de + 3 °C par rapport au point de rosée pour réduire les risques de condensation.			
Température du support	+10 °C min. / +30 °C max.			
Humidité du support	≤ 4 % en poids Il ne doit pas y avoir de remontée d'humidité selon la norme ASTM D 4263 (test du polyane).			
Durée pratique d'utilisation	Température	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
	DPU	~ 60 minutes	~ 30 minutes	~15 minutes
La Durée Pratique d'Utilisation diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparé augmentent.				
Vitesse de Durcissement	Température	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
	Trafic pédestre	24 heures	18 heures	12 heures
	Trafic léger	3 jours	2 jours	1 jour
	Durcissement complet	10 jours	10 jours	7 jours
Ces données ne sont qu'indicatives car les temps de durcissement variant en fonction des conditions de séchage (température et humidité relative notamment).				

Délai d'attente / Recouvrement

Avant application du Sikafloor®-381 sur le Sikafloor®-156

Température	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Mini	24 heures	12 heures	6 heures
Maxi	4 jours	2 jours	1 jour

Avant application du Sikafloor®-381 sur le Sikafloor®-381

Température	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Mini	24 heures	18 heures	6 heures
Maxi	48 heures	24 heures	12 heures

Ces données ne sont qu'indicatives car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relative notamment).

VALEURS DE BASE

Toutes les données techniques de cette notice sont basées sur des résultats d'essais de laboratoires. Les caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et l'usage au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES EMISSIONS DE COV

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe IIA / j type PS) est de 550/500 g/l (2007 /2010) de produit prêt à l'emploi.

La teneur maximale en COV du Sikafloor®-156 est < 500 g/l de produit prêt à l'emploi.

*Composés Organiques Volatils

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITE / PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit posséder les résistances mécaniques minimales suivantes :

- Cohésion d'au moins 1,5 MPa en traction directe,
- Résistance à la compression d'au moins 25 MPa.

Préparation de surface

Le support doit être propre, sain, sec et avoir subi une préparation mécanique par grenaillage ou rabotage afin d'obtenir un état de surface rugueux et débarrassé de toute partie non ou peu adhérente, exempt de trace d'huile, de laitance, de graisse, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.

En cas de doute, appliquer au préalable une surface test.

- Une aspiration soignée sera réalisée après la préparation de surface.
- Les bétons et mortiers doivent avoir au moins 28 jours d'âge.

Les défauts du support tel que nids de poule, trous ou défauts de planéité seront traités au préalable avec les produits adaptés de nos gammes Sikafloor®, Sikadur® Composant A = 85 : Composant B = 15 (en poids).

MÉLANGE

Réhomogénéiser mécaniquement le composant A, ajouter le composant B.

- Malaxer le mélange A + B avec un agitateur mécanique pendant 2 minutes
- Puis incorporer le sable de quartz et poursuivre le malaxage durant 2 minutes.
- Verser ensuite le produit dans un second récipient et reprendre le malaxage pendant quelques instants.
- Le produit est prêt à appliquer dès la fin du malaxage.
- Pour réduire au maximum l'entraînement d'air pendant le malaxage, il est conseillé de réaliser cette opération à faible vitesse de rotation (env.300 tours minute) en veillant à garder l'agitateur en fond de seau pendant sa rotation.

APPLICATION

Vérifier au préalable l'humidité du support, l'humidité relative, les températures ambiante, des produits et du support ainsi que le point de rosée.

Si l'humidité du support est > 4%, le système Sikafloor®-EpoCem® peut être utilisé pour former une barrière de remontée d'humidité temporaire.

Revêtement autolissant

Étaler le mélange d'une manière uniforme à l'aide d'un peigne cranté.

Se munir de chaussures à clous puis passer le rouleau débulleur en passes croisées sur la résine encore fraîche.

Revêtement antidérapant

Étaler le Sikafloor®-381 d'une manière uniforme à l'aide d'un peigne cranté.

Saupoudrer de quartz ou de carbure de silicium à refus. Après durcissement éliminer le quartz ou le carbure de silicium en excès.

Appliquer la couche de fermeture Sikafloor®-381 + 5 % de DILUANT C à l'aide d'un rouleau ou d'une raclette caoutchouc.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils se nettoient avec le Nettoyant Sikadur immédiatement après l'emploi.
A l'état durci, le produit ne peut être éliminé que par voie mécanique.

MAINTENANCE

Pour maintenir durablement l'aspect esthétique initial du revêtement, toutes souillures doivent être systématiquement et immédiatement éliminées.
Un entretien régulier par aspiration et nettoyage à la mono brosse ou à l'auto laveuse est recommandée.
Utiliser des détergents appropriés.

LIMITATIONS

- La mise en oeuvre de ces produits est strictement réservée à des applicateurs professionnels.
- Les supports ne devront pas présenter de sous pression d'eau ou de condensation durant l'application et la polymérisation du Sikafloor®-381.
- Protéger le Sikafloor®-381 de tout contact avec de l'humidité, de la condensation et de l'eau pendant 24 heures.
- Le mauvais traitement des défauts du support réduira la durée de vie du revêtement.
- Ne pas saupoudrer le primaire à refus.
- Attention aux échanges gazeux pouvant être provoqués par un réchauffement du support avant la polymérisation totale qui risquent d'entraîner un phénomène de bullage. Il est recommandé de travailler par température descendante.
- Pour ne pas avoir de différence de couleur, il est nécessaire d'utiliser un seul numéro de lot pour chaque chantier.
- Sous certaines conditions, l'utilisation de chauffage au sol provoquera des modifications d'aspect du revêtement.
- Pendant l'application éviter l'emploi de système de chauffage utilisant des combustibles fossiles qui produisent de grandes quantités de vapeur d'eau, de CO₂ et de H₂O, ce qui peut affecter la bonne polymérisation et l'adhérence de la résine.
- Une exposition prolongée du revêtement aux rayons ultraviolets peut altérer sa couleur ou son aspect, sans toutefois nuire à ses performances mécaniques.

Chez certaines personnes, les résines époxy et les durcisseurs peuvent engendrer une irritation de la peau et des muqueuses.

Le Nettoyant Sikadur est un produit inflammable. Il doit être utilisé en extérieur.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

Sika MAROC

Z.I Ouled Saleh, BP 191 · 27182
Bouskoura
Casablanca · Maroc
Tel: +212 (0) 522 33 41 54
Fax: +212 (0) 522 59 07 99
www.mar.sika.com



Fiche produit Sikafloor®-381

Septembre 2020, Version 04.02
020811020020000051

Sikafloor-381-fr-MA-(09-2020)-4-2.pdf