

danosa

Étanchéité à l'eau

ARGOTEC OBTURADOR

Mortier ultra rapid pour le bouchage des sources d'eau



Mortier ultra rapid pour le bouchage des sources d'eau

Présentation

- Poids (kg): 20
- Performance en mm d'épaisseur (kg/m²): 1,4
- Apparence: Poudre
- Couleur: Gris
- Code du produit: 350139

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Masse nominale (kg/m²)	20	-
Absorption capillaire (kg/m²h0.5)	W2	-
Eau de gâchage (%)	23/25	-
Densité apparente (kg/L)	1,20 ± 0,05	-
Densité de la masse fraîche (kg/L)	1,40 ± 0,05	-
Intervalle granulométrique (mm)	0/0,5	-
Réaction au feu	A1	-
Substances dangereuses	Ver HS	-

Domaines d'application

- Obturation des cours d'eau en raison du colmatage.
- Scellement des fissures avec présence d'eau.

Avantages et bénéfices

- Performances mécaniques élevées.
- Excellente adhérence.
- Sans chlorures.
- Imperméable à l'eau.
- Ultra rapide.

Mémoire descriptive

Mortier de réparation superficielle de béton conforme à la norme UNE EN 1504-2.

Supports

- Éléments en béton préfabriqué.
- Structures en béton.

Préparation des substrats

- Dans tous les cas, les exigences spécifiques de la norme EN 1504-10 doivent être prises en compte.
- Les éléments métalliques tels que les armatures doivent être exempts de rouille, de poussière, de résidus de mortier ou d'autres matériaux susceptibles d'empêcher l'adhérence ou de contribuer à la corrosion.
- Les substrats absorbants doivent être humidifiés jusqu'à saturation sans formation de flaques.
- Les supports doivent être propres et sains, exempts de graisse, de peintures ou d'autres substances qui empêchent une bonne adhérence.
- Les supports très lisses seront traités mécaniquement afin de garantir la bonne adhérence du mortier.
- Sur les surfaces légèrement poreuses, un primaire d'adhérence approprié sera utilisé.

Mode d'emploi

- Gâcher manuellement la quantité de matériel adéquate pour le travail avec un peu d'eau jusqu'à obtention d'une masse semi-compacte.
- Immédiatement après, appliquer la masse directement sur la voie d'eau jusqu'à son humidification et durcissement complets.
- Répéter la même opération jusqu'au colmatage complet de la voie d'eau.

Avertissement

- Ne pas appliquer avec risque de gel, de pluie, de vent fort ou de soleil direct.
- Ne pas appliquer en dessous de 5 °C ou au-dessus de 30 °C.
- Ne pas appliquer sur des supports en plâtre.
- Ne pas appliquer sur des surfaces en plastique, en métal, en bois, en caoutchouc, etc.

- Ne mélangez pas et n'ajoutez pas d'eau une fois qu'elle a commencé à durcir.
- Protégez la surface fraîche du soleil direct, de la pluie et surtout des courants d'air.

Manipulation, stockage et conservation

- Conditionné dans des sacs en papier multifeuilles de 20 kg avec film anti-humidité et dans des sacs en plastique de 5 kg qui lui permettent d'être correctement conservé pendant 12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**