

 danosa

Protection contre le bruit

FONODAN 130.

Bande auto-adhésive pour le renfort de l'isolation acoustique des coudes des conduits d'évacuation.



EPD S-P-04340

Le FONODAN 130 est une bande auto-adhésive de 13.2 cm de largeur, composée d'une membrane acoustique Danosa de 2 mm d'épaisseur M.A.D. 2 avec finition en mousse de polyéthylène réticulée, thermosoudée à la membrane.

Présentation

- Longueur (cm): 1000
- Largeur (cm): 13.2
- Epaisseur (mm): 3.9
- Epaisseur (mm) ~ Norme: EN 1923
- m² / Paquet: 5.28
- ml/palette: 112
- Surface (m²): 1.32
- Code du produit: 610209

Données techniques

Concept	Valeur	Norme
Masse nominale (kg/m²)	3	EN 1849-1
Amélioration de l'isolation acoustique aérienne entre les panneaux ; ΔRA	> 3	EN 140-1
Conductivité thermique du polyéthylène réticulé (W / m K)	0.050	EN 12667
Déformation restante (24h compressé à 50%, 23°C) (%)	< 35	EN 1856
Épaisseur de l'isolation à fixer (mm)	3.9	-
Masse nominale (g/ml)	330	EN 1849-1

Concept	Valeur	Norme
Perte d’insertion; IL (dBA)	>17	-
Réaction au feu	B s1 d0	EN 13501-1
Résistance à la traction longitudinal (N/5cm)	> 450	EN 12311-1
Rigidité dynamique (MN/m³)	<= 100	EN 29052-1
Température de travail (°C)	> 10	-
Tolérance d'épaisseur (%)	+/- 0,2	EN 823
Tolérance de longueur et de largeur (%)	1	EN 822
Travail d'hystérésis (Nm)	> 2	EN 3386-1

Informations sur l'environnement

Concept	Valeur	Norme
Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³)	15	ISO 16000-6:2006
Contenu de matière première recyclée (%)	14,4	-
Pré-consommation de contenu recyclé (%)	100	-
Lieu de fabrication	Fontanar - Guadalajara (España)	-

Normes et certification

- Le marquage CE ne peut être apposé que sur les produits et systèmes couverts par les normes européennes harmonisées (EN), Guide d’Agrément Technique Européen (ETAG) ou les procédures d'évaluation communes (CUAP) développées au sein de l'EOTA. Pour les produits des gammes acoustiques, il n'existe actuellement aucune norme européenne ni document officiel définissant et entérinant techniquement les conditions inhérentes au procédé, ce qui rend impossible l'apposition du marquage CE. Conformément à la législation en vigueur, le marquage CE n'est pas obligatoire pour la gamme acoustique de DANOSA.

Domaines d'application

- Augmentez l’isolation dans la zone de descente la plus bruyante, comme les jonctions et les coudes.

Avantages et bénéfices

- Isolation acoustique DnTA > 50dBA.
- En déplaçant la fréquence des coïncidences, le manque d’intimité qui résulte de la perte d’isolement

est diminué à ces fréquences, là où l'oreille humaine est la plus sensible.

- Installation simple et rapide.
- Grande résistance à la déchirure.
- Amélioration du niveau de bruit aérien entre éléments rigides $\Delta RA > 3\text{dBA}$.
- Améliore le volume de la partition ou du support dans les systèmes à panneau unique, en minimisant les bruits d'écart.

Mode d'emploi

Indications et recommandations importantes

- Le mortier flottant doit être suffisamment résistant pour ne pas se fissurer. (Voir le DPS n° 1.3).
- Le revêtement de façade d'un bâtiment doit se terminer dans le mur de séparation entre les différents utilisateurs. Voir le DPS 2.1
- Les installations ou éléments susceptibles de provoquer des vibrations qui pénètrent à l'intérieur des cloisons doivent être protégés par des coques en PE réticulé. Voir le DPS 2.3
- Les ancrages de cadre ne doivent pas être fixés à la charpente du bâtiment, sauf sur le toit. Voir le DPS 3.2
- Pour que le système soit parfaitement déterminé par l'isolation, il ne doit y avoir aucune transmission latérale indésirable.
- Reculez la cloison sur les piliers.
- Une isolation contre les bruits d'impact doit être utilisée (ex : système IMPACTODAN) Voir les fiches SUF1, SUF2 et SUF3.
- Ce produit fait partie d'un système d'isolation acoustique, c'est pourquoi, il faut tenir compte du catalogue des solutions constructives Danosa, fiches de Mise en service de l'isolation acoustique. « Détails et points singuliers » (DPS), ainsi que le reste de la documentation Danosa.
- Systèmes d'évacuation des eaux usées isolés avec FONODAN BJ ou ACUSTIDAN. Voir les fiches BAJ1 et BAJ2 de « Solution d'isolation acoustique » de Danosa.

Manipulation, stockage et conservation

- Stockez dans un endroit couvert et ventilé dans le respect des normes en vigueur.
- Consultez le manuel des solutions d'isolation acoustique et la mise en service de l'isolation acoustique. Détails et points singuliers (DPS)
- Consultez la fiche de données de sécurité du produit.
- Le produit, en tant que tel, n'est pas classé comme dangereux pour le transport.
- Dans des conditions normales, le produit n'est pas dangereux.
- Lors de l'application, les mesures appropriées doivent être prises lors de la manipulation des outils.
- Stable à température ambiante. Évitez des températures supérieures à 70 °C car elles altèrent les propriétés du matériau et accélèrent sa dégradation.
- Ce produit ne doit pas être installé lorsque la température ambiante du produit ou du support est inférieure à +10 °C.
- Aucune protection individuelle n'est requise pendant le transport et la manutention.
- Dans tous les cas, il convient de tenir compte des réglementations en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que des normes de bonnes pratiques de construction.
- Pour toute précision supplémentaire, veuillez consulter notre service technique.

Avis

- Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final. Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur. DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation. Site Web: **www.danosa.com** Courriel: **info@danosa.com** Téléphone: **+34 949 88 82 10**